



CRC UNDERBODY COATING PRO

Антикоррозийное покрытие и защита от шума

Sales Code: 32748

1. Общее описание

Оригинальное битумное покрытие днища. Гарантирует оптимальную защиту от коррозии и максимальный эффект звукоизоляции.

CRC Underbody Coating Pro представляет собой черную тиксотропную смесь битума, смол и ингибиторов коррозии. После высыхания образует прочную и непрерывную эластичную пленку для активной защиты.

2. Свойства

CRC Underbody Coating Pro имеет высокое содержание твердых частиц, что позволяет наносить любую желаемую толщину до 400 мкм. Покрытие защищает от коррозии, выкрашивания и нежелательных резонансов в конструкциях из тонколистового металла.

- Тиксотропная, не капающая формула для чистого нанесения над головой;
- Долговременная защита от коррозии;
- Превосходное сцепление с большинством металлических поверхностей;
- Устойчив к атмосферным воздействиям, солям, слабым кислотам и основаниям;
- Отличная звукоизоляция;
- Доказанная механическая стойкость к истиранию;
- Предназначено для защиты незаметных частей, которые не нужно красить.

3. Применение

Разработанный как защитное покрытие для «быстрого ремонта» от коррозии и дорожного покрытия в автомобильном секторе, продукт также демонстрирует отличные звукоизоляционные характеристики при нанесении на металлические листы.


Кроме того, CRC Underbody Coating Pro обеспечивает первоклассную защиту забетонированного дерева или стали. В качестве грунтовки для ремонта сухого асфальта продукт показал себя очень ценным;

- Автомобильное шасси и колесные арки;
- Ремонт существующих битумных покрытий;
- Наружные конструкции;
- Ремонт дорог.

4. Инструкция

При нанесении на голый металл рекомендуется использовать [CRC Zinc Primer Pro](#) в качестве базового покрытия.

- Очистите корродированные поверхности проволочной щеткой;
- Обезжирить и обеспылить поверхность. Используйте по своему усмотрению [CRC Power Clean Pro](#).
- Хорошо встряхните аэрозоль перед использованием;
- Распылите с расстояния 25 см несколько тонких слоев в перекрестном порядке;
- Нарастить покрытие до желаемой толщины. Дайте продукту высохнуть пару минут между двумя слоями;



- Создайте желаемую структуру, изменяя расстояние распыления;
- После использования очистите насадку распылением вверх дном;
- Незамедлительно убирайте любые подтёки с помощью CRC Power Clean Pro.

Примечание:


- Не наносите продукт на движущиеся компоненты или детали, которые нагреваются, например: двигатель, приводные валы, коробка передач, детали выхлопной системы, нейтрализаторы, сажевые фильтры и тормозные системы;
 - Не распыляйте продукт на резиновые трубки или электропроводку.
- Лист безопасности [MSDS](#) согласно Регламенту ЕС 1907/2006 Art.31 доступен для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Цвет	чёрный
Удельная плотность (при 20 °C)	0,76
Температура вспышки	ниже 0 °C
Содержание летучих веществ	551 г/л
Время высыхания	приблизительно 60 минут

6. Упаковка

Аэрозоль	12 × 500 мл	32748-AA	баллон Ø65 × 240 мм; 0,48 кг; коробка: 273 × 208 × 240 мм; 5,76 кг
----------	-------------	----------	---



Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете <http://www.crcind.com>.

Версия: 1
Дата: 08.2016 г.