

CRC PEEL OFF

Легкосъёмный защитный антикоррозийный лак красный

Ref.: 20240

1. Общее описание

Антикоррозийный легкосъёмный защитный лак красноватого цвета для непористых материалов. CRC Peel Off образует плотно прилегающее к поверхности защищаемого материала покрытие после высыхания (приблизительно 15 минут).

2. Свойства

- После высыхания (15 мин) легко снимается с защищаемой поверхности;
- Те части поверхности, которые не должны покрываться лаком Peel Off допускается закрывать бумагой, лентой или строительным скотчем;
- Имеет в своём составе биоразлагаемый наполнитель.

3. Применение

- Антикоррозийная защита металлических поверхностей в процессе производства, сборки, перевозки и хранения;
- Защита пресс-форм и инструмента при простоях;
- Защита различных поверхностей при производстве малярных работ и окрашивания методом распыления;
- Временное защитное покрытие.

4. Инструкция

- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность;
- Наносите Peel Off ровным тонким слоем;
- Более толстый слой плёнки удаляется легче и проще, чем тонкий слой;
- Проверьте совместимость перед нанесением;
- Перед нанесением хорошенько перемешайте лак встряхивая баллон;
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только пустой газ;
- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией;
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с Правилom EC № 1907/2006 Арт. 31 и со всеми приложениями.



5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	Твёрдая гнущаяся плёнка
Цвет	Красноватый
Запах	Растворитель
Плотность относительная, при 20 °C	0,85
Эластичность	Высокая

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования

Стабилизаторы	Глубокий ультрафиолетовый свет и воздействие температуры
Пластификаторы	На защищаемое покрытие не переносятся
Растворимость в воде	Не растворяется
Устойчивость плёнки к внешним воздействующим факторам	Покрытие стойко в течение 10 дней при температуре 25 °С и относительной влажности 95%
Солевой туман (ASTM В 117)	Более 350 ч
Растворимость	Гидроуглероды, ароматические соединения и кетоны

6. Упаковка

Аэрозоль:	12 × 500 мл
Канистра	2 × 5 л



Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете (см. адреса внизу страницы).

Версия: 20240 03 0708 02

Дата: 20 октября 2015 г.